

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SP4199 Special Clear Coat 4:1 – быстросохнущее высокоглянцевое прозрачное покрытие. Особенно хорошо подходит для точечного ремонта и ремонта панелей. Легко полируется. Сушка на воздухе и ускоренная сушка.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



4 : 1 Прозрачный слой : Special Clear Coat
Отвердитель + 0 - 10% Средний Разбавитель

НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/ПСИ)
Высокий объем - низкое давление (HVLP)	1,3	См. сведения производителя
НЕ	1,2-1,4	См. сведения производителя
Бак под давлением	-	-
Безвоздушное / комбинированное распыление	-	-

НАНЕСЕНИЕ



2 - 3 слоя 40-50 мкм (1,57-2,0 мил.)

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



ВОЗДУШНАЯ СУШКА при 20°C / 68°F		УСКОРЕННАЯ СУШКА при 60°C / 140°F	
Испарения растворителя	5 - 10 минут	Испарения растворителя	5 - 10 минут
Сухой от пыли	20 - 30 минут	Сухой от пыли	-
Сухой на отлип	8 час	Сухой на отлип	20 - 30 минут
Суход для маскирования	-	Суход для маскирования	-
Сухой для шлифовки	-	Сухой для шлифовки	-
Сухой для полировки	8 час	Сухой для полировки	20 - 30 минут

ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



Базы на основе растворителя.. Шлифованное и обезжиренное старое покрытие.

Базовый слой должен быть полностью сухой

СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ AT 20°C / 68°F



1 час

КОМПОНЕНТЫ



SP2399 Spec Clear Coat Hardener
SP3199 Thinner Medium

ДОБАВКИ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Замаскируйте весь автомобиль для предохранения от попадания перепыла



СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ



Химическая основа	Прозрачный полиуретановый лак на основе стойких гидроксилакриловых смол	
Физические свойства	Вязкость	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Удельный вес	0,963
	Температура вспышки в закрытом тигле	25°C / 77°F
	Сухой остаток % по объёму	33,5
	Расход	6,7 m ² /L/50 µm 273 ft ² /Gal/ 2mil
	Блеск	Глянцевый
	Цвет	-

ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защиты органов дыхания (мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха)

ОЧИСТКА



Очиститель для пистолета

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Минимум (Два) лет (при условии хранения при 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (в нераспечатанной упаковке)



ПРИМЕЧАНИЕ